Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L1101

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L1101 یک محصول PVC سخت است. این محصول می‌تواند توسط اکستروژن فرآوری شود و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی‌ها عبارتند از: مقاوم در برابر شعله / دارای رتبه اشتعال‌پذیری، پایداری ابعادی خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-234264	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب مقاومت ذوب خوب	- -	- -
کاربردها	پروفایل	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	16343	-	ASTM D1784
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2590 MPa	375648.42 psi	ASTM D638
استحکام کششی	44.1 MPa	6396.18 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2620 MPa	379999.56 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	78.2 MPa	11341.97 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256A
	1300 J/m	24.35 ft·lb/in	ASTM D256A
	1300 J/m	24.35 ft·lb/in	ASTM D256A
	1200 J/m	22.48 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومت در برابر ضربه سقوط		-	ASTM D4226
	53.8 J/cm	-	ASTM D4226
	156 J/cm	-	ASTM D4226

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	68.9 C°	156.02 F°	ASTM D648
CLTE	6.7E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سهولت در سایزبندی	عالی	-	-
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.