Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L6256

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L6256 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت است. این محصول می تواند توسط اکستروژن فرآوری شود و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L6256 شامل لوله کشی/لوله/آب آشامیدنی و سیم و کابل است. ویژگی ها عبارتند از: دارای درجه اشتعال پذیری، زیبایی شناسی خوب، جریان بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-100184552	-	-
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب جریان بالا	- -	- -
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 51 UL 94	- -	- -
اشکال	مکعب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.39 g/cm³	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	16364	-	ASTM D1784
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3060 MPa	443816.28 psi	ASTM D638
استحکام کششی	42.3 MPa	6135.11 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2660 MPa	385801.08 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	82.7 MPa	11994.64 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256A
	120 J/m	2.25 ft·lb/in	-
	880 J/m	16.48 ft·lb/in	-
	1200 J/m	22.48 ft·lb/in	-
ضربه پرتاب وزنه ابزاری		-	ASTM D3763
	19.8 J	-	-
	21.9 J	-	-
	25.1 J	-	-
مقاومت در برابر ضربه سقوط		-	ASTM D4226
	66.7 J/cm	-	-
	J/cm	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 77.7	F° 171.86	-
	C° 80.0	F° 176.0	-
	C° 74.5	F° 166.1	-
	C° 78.0	F° 172.4	
CLTE	6.3E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	V-0	-	-
	5VA	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سهولت در سایزبندی	خوب	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	177 to 188 °C	350.6 - 370.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.