Geon™ Vinyl Rigid Molding M3900

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Rigid Molding M3900 یک محصول پلی وینیل کلراید سخت است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است.
کاربردهای Geon™ Vinyl Rigid Molding M3900 شامل لوازم خانگی، کالاهای تجاری/اداری، کاربردهای ساختمانی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی و سیم و کابل است. ویژگی ها عبارتند از: دارای رتبه آتش، جریان پذیری بالا، مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41877-234286	-	-
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
	جریان بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	تجهیزات تجاری	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	عمومی (هدف) مخابرات	- -	
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	88.9 cm	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.20 to 0.50 %	-	ASTM D955
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2280 MPa	330686.64 psi	ASTM D638
استحکام کششی	37.9 MPa	5496.94 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	60 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2280 MPa	330686.64 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	65.5 MPa	9499.99 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256A
	210 J/m	3.93 ft·lb/in	-
	590 J/m	11.05 ft·lb/in	-
	750 J/m	14.05 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 71.1	F° 159.98	-
	C° 77.2	F° 170.96	-
	C° 70.0	F° 158.0	-
	C° 72.8	F° 163.04	-
RTI Elec	C° 90.0	F° 194.0	UL 746
RTI Imp	C° 85.0	F° 185.0	UL 746
RTI Str	C° 90.0	F° 194.0	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0 5VB	-	UL 94
اشتعال‌پذیری CSA		-	-
	V-0	-	-
	5VB	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	199 °C to 210	390.2 - 410.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.