Geon™ Vinyl Wire & Cable WEMB410A

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon™ Vinyl Wire & Cable WEMB410A یک محصول پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. می توان آن را با اکستروژن یا پوشش اکستروژن پردازش کرد و در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی: سیم و کابل. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با RoHS، THWN، THWN-2، THHN، THHW، THW، THW-2، TW.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر شعله	-	-
کاربردها	مواد عایق سیم کشی ساختمان	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
	مواد عایق	-	-
	مواد عایق مقاوم در برابر رطوبت	-	-
انواع سیم	THHN	-	-
	THHW	-	-
	THW	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	THW-2	-	-
	THWN	-	-
	THWN-2	-	-
	TW	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	UL I درجه روغن	-	-
	UL QMTT2	-	-
	UL VW-1	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	94	-	ASTM D2240
	44	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	380 %	-	ASTM D638

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ حفظ استحکام کششی	110 %	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ حفظ ازدیاد طول	% 90	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-16.0 °C	3.2 °F	ASTM D746
رتبه دمایی UL	105 °C	221.0 °F	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	5.6E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
شاخص اکسیژن	% 31	-	ASTM D2863

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.