Novablend™ 6602

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Novablend 6602 یک PVC سخت و مات برای ترکیبات قالب گیری است. این محصول دارای ضربه پذیری بالا، مقاومت عالی در برابر آب و هوای داخلی/خارجی، جریان پذیری بالا و ویژگی های پردازش خوب است. کاربردها شامل: الکتریکی، ماشین های اداری، مخابرات، چند منظوره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای فضای باز	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.20 to 0.50 %	-	ASTM D955
مناسب بودن برای فضای باز	f1	-	UL 746C

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	81	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2450	psi 355343.1	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 45.5	psi 6599.23	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 32	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2520	psi 365495.76	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 70.3	psi 10196.17	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 640	ft·lb/in 11.99	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 67.2	F° 152.96	-
	C° 70.6	F° 159.08	-
	C° 57.0	F° 134.6	-
	C° 68.3	F° 154.94	-
RTI Elec	C° 105	F° 221.0	UL 746
RTI Elong	C° 105	F° 221.0	UL 746
RTI Str	C° 105	F° 221.0	UL 746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	5VA	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	199 to 204 °C	390.2 - 399.2 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.