# VINIKA® CB85EC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc. | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

VINIKA® CB85EC یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه برای قالب گیری تزریقی موجود است. کاربرد معمول VINIKA® CB85EC: خودرو

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی<br>قطعات خارجی خودرو | -<br>- | -<br>- |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.36 g/cm³ | - | JIS K7112 |
| **سختی Shore** | 84 | - | JIS K6253 |

| مکانیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **تنش کششی** | MPa 10.0<br>MPa 7.20 | -<br>psi 1450.38<br>psi 1044.27 | JIS K6723<br>-<br>- |
| **کرنش کششی** | % 210 | - | JIS K6723 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.