Elastamax™ HTE 3060

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC+NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستاماکس™ HTE Series الاستومرهای ترموپلاستیک (TPEs) بر اساس ترکیب‌های PVC و لاستیک نیتریل ساخته شده‌اند. این مواد الاستومریک مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر هیدروکربن‌ها و روغن‌ها دارند، قابلیت آب و هوایی عالی ارائه می‌دهند و جایگزینی اقتصادی برای لاستیک‌های ترموست و دیگر الاستومرهای ترموپلاستیک گران‌تر هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای ساختمانی عمومی (هدف) کاربردهای صنعتی	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	26 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	59	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	14.0 MPa	2030.53 psi	-
	3.74 MPa	542.44 psi	-
	8.85 MPa	1283.59 psi	-
ازدیاد طول کششی	460 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	30.1 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری		-	ASTM D395A
	49 %	-	-
	58 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-59.0 C°	-74.2 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.