Elastamax™ HTE 3070

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	PVC+NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومرهای ترموپلاستیک سری Elastamax HTE™ بر پایه مخلوط های ترکیبی از رزین های PVC و لاستیک نیتریل هستند. این مواد الاستومری مقاومت فوق العاده ای در برابر هیدروکربن ها و روغن ها ارائه می دهند، قابلیت آب و هوایی بسیار خوبی دارند و جایگزینی اقتصادی برای لاستیک ترموست و سایر الاستومرهای ترموپلاستیک گران قیمت تر هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای ساختمانی عمومی (هدف) کاربردهای صنعتی	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.5 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	16.9 MPa	2451.14 psi	-
	5.87 MPa	851.37 psi	-
	12.6 MPa	1827.48 psi	-
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	41.9 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری		-	ASTM D395A
	53 %	-	-
	58 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-56.0 C°	-68.8 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.