

# Alkathene® LDF433

LDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

LDF443 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که برای انواع کاربردهای فیلم با ضخامت متوسط تا سنگین (70 - 200 میکرومتر) که در آن افزایش سفتی مورد نیاز است، طراحی شده است. LDF443 با یک بسته تثبیت کننده فرآیند و ضد بلوک فرموله شده است اما حاوی هیچ ماده افزودنی لغزنده نیست. کاربرد: LDF433 برای استفاده در کاربردهای فیلم با ضخامت متوسط تا سنگین (70 - 200 میکرومتر) که در آن افزایش سفتی مورد نیاز است، در نظر گرفته شده است.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی پایداری پردازش	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ سختی خوب چگالی پایین	- - -	- - -
کاربردها	فیلم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AS 2070-1999 بخش 4.1.1(a) FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.925	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 0.45	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1894	-	0.40	ضریب اصطکاک
-	mil 3.94	μm 100	ضخامت فیلم - تست شده
ASTM D882	-		مدول سکانت
-	psi 26106.84	MPa 180	
-	psi 29007.6	MPa 200	
ASTM D882	-		استحکام کششی
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
-	psi 1740.46	MPa 12.0	
-	psi 3480.91	MPa 24.0	
-	psi 3045.8	MPa 21.0	
ASTM D882	-		ازدیاد طول کششی
-	-	% 640	
-	-	% 820	
ASTM D1709	oz 8.11	g 230	ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)
ASTM D1922	-		استحکام پارگی Elmendorf
-	lbf 1.8	N 8	
-	lbf 1.57	N 7	

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	62	براقیت
ASTM D1003	-	% 14	کدورت (Haze)

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.