

Alkathene® XDS34

LDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

XDS34 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که برای کاربردهای مختلف فیلم ضخیم (70 - 200 میکرومتر) طراحی شده است. XDS34 حاوی هیچ افزودنی نیست. XDS34 برای کاربردهایی مانند کیسه ها، بسته بندی پالت و انواع فیلم های صنعتی که نیاز به فیلم ضخیم (70 - 200 میکرومتر) دارند، در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	فیلم‌ها کاربرد صنعتی سپر پوسته	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AS 2070-1999 4.1.1(a) FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 0.30	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	mil 3.94	μm 100	ضخامت فیلم - تست شده
ASTM D882	-	-	مدول سکانت
ASTM D882	psi 18854.94	MPa 130	
ASTM D882	psi 20305.32	MPa 140	
ASTM D882	-	-	استحکام کششی
ASTM D882	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D882	psi 1450.38	MPa 10.0	
ASTM D882	psi 3770.99	MPa 26.0	
ASTM D882	psi 3335.87	MPa 23.0	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
ASTM D882	-	% 610	
ASTM D882	-	% 820	
ASTM D1709	oz 11.64	g 330	ضربه پرتاب وزنه
ASTM D1922	-	-	استحکام پارگی Elmendorf
ASTM D1922	oz 18.69	g 530	
ASTM D1922	oz 24.34	g 690	

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	71	براقیت
ASTM D1003	-	% 8.0	کدورت (Haze)

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.