

# ALKAMIX™ MB6002

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALKAMIX MB6002 با یک افزودنی آنتی بلاک با غلظت 25 درصد فرموله شده است. ALKAMIX MB6002 را می توان در طول اکستروژن به پلی اتیلن اضافه کرد تا تمایل به چسبندگی فیلم کاهش یابد. سطح مورد نیاز ممکن است بسته به خواص مورد نظر متفاوت باشد، با این حال سطح افزودن توصیه شده بین 1 تا 3 درصد است. حداکثر سطح افزودن MB6002 بر اساس عملکرد خوب تولید و برای اطمینان از مطابقت با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده CFR21، 4 درصد است، هنگامی که به فرمولاسیون پلی اتیلن بدون هیچ گونه افزودنی دیگری اضافه شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (25%)	-	-
ویژگی ها	آنتی بلاکینگ شفافیت بالا	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.980	چگالی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.