

ALKAMIX™ MB6006

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALKAMIX MB6006 یک مستریج کمک فرآیند بر پایه یک ترکیب فلوئوروپلیمری با غلظت 5 درصد است. ALKAMIX MB6006 را می توان در طول اکستروژن به پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) اضافه کرد تا عیوب اکستروژن نوع شکست مذاب (پوست کوسه) را از بین ببرد. میزان مورد نیاز بسته به تجهیزات اکستروژن و نوع LLDPE مورد استفاده متفاوت خواهد بود، با این حال میزان افزودن توصیه شده بین 1 تا 2 درصد است. ALKAMIX MB6006 با کمک فرآیندی که در پلیمرهای فیلم Alkatuff استفاده می شود سازگار است. حداکثر میزان افزودن MB6006 بر اساس هم شیوه های خوب تولید و هم برای اطمینان از مطابقت با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 5، CFR21 درصد است، زمانی که به فرمولاسیون پلی اتیلن عاری از هرگونه افزودنی دیگر اضافه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
اشکال	پلتها	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.945	-	ASTM D1505

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.