

# ALKAMIX™ MB6009

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALKAMIX MB6009 با غلظت 15 درصدی از یک افزودنی آنتی بلاک فرموله شده است. ALKAMIX MB6009 می‌تواند در حین اکستروژن به پلی‌اتیلن اضافه شود تا تمایل به انسداد فیلم را کاهش دهد، به‌ویژه در جایی که حداقل تمایل به انسداد مورد نیاز است. سطح مورد نیاز ممکن است بسته به خواص مورد نظر متفاوت باشد، با این حال سطح افزودنی توصیه شده بین 1 تا 3 درصد است. حداکثر سطح افزودنی ALKAMIX MB6009 بر اساس بهترین شیوه‌های تولید و برای اطمینان از انطباق با الزامات اداره غذا و داروی ایالات متحده CFR21، 6.5 درصد است، زمانی که به یک فرمولاسیون پلی‌اتیلن بدون هیچ افزودنی آنتی بلاک اضافه شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (15%)	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.980	چگالی

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.