

ALKAMIX™ SAMBA

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

SAMBA یک مستریچ لغزنده است که با اروسامید با غلظت 2 درصد فرموله شده است. SAMBA می تواند در طول اکستروژن به پلی اتیلن اضافه شود تا ضریب اصطکاک فیلم ها کاهش یابد. میزان مورد نیاز بسته به ضریب اصطکاک مورد نظر، ضخامت فیلم، نوع پلیمر (LLDPE، LDPE و غیره) و سایر عوامل مانند وجود سایر افزودنی ها (از جمله آنتی بلاک ها، رنگ ها / پیگمنت ها و غیره) متفاوت خواهد بود. برای قطعات قالب گیری شده تزریقی، میزان افزودن معمول SAMBA به دلیل ضخامت قطعه قالب گیری شده 2.0% خواهد بود. میزان افزودن بالاتر SAMBA ممکن است منجر به مشکلاتی در چاپ یا چسبندگی برجسب یا احتمالاً تاب برداشتن شود. حداکثر میزان افزودن SAMBA بر اساس عملکرد خوب تولید و برای اطمینان از مطابقت با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده CFR21، 10 درصد است، زمانی که به فرمولاسیون پلی اتیلن فاقد هرگونه افزودنی لغزنده اضافه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	لغزش (2%)	-	-
ویژگی ها	لغزش	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	چگالی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.