

Alkathene® Ultra LDD201

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

LDD201 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که برای انواع کاربردهای فیلم همه منظوره با ضخامت متوسط تا سنگین (50 - 150 میکرومتر) طراحی شده است. LDD201 با یک بسته افزودنی تثبیت کننده فرآیند فرموله شده است اما حاوی هیچ ماده افزودنی ضد بلوک یا لغزنده نیست. LDD201 برای استفاده در کاربردهای فیلم همه منظوره با ضخامت متوسط تا سنگین (50 - 150 میکرومتر) و ترکیب با سایر گریدهای فیلم در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	پایداری پردازش	-	-
ویژگی‌ها	عمومی	-	-
کاربردها	فیلم‌ها مخلوط کردن	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 0.45	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1894	-	0.40	ضریب اصطکاک
-	mil 1.97	μm 50	ضخامت فیلم - تست شده
ASTM D882	-		مدول سکانت
ASTM D882	psi 20305.32	MPa 140	
ASTM D882	psi 24656.46	MPa 170	
ASTM D882	-		استحکام کششی
ASTM D882	psi 1740.46	MPa 12.0	
ASTM D882	psi 1450.38	MPa 10.0	
ASTM D882	psi 3625.95	MPa 25.0	
ASTM D882	psi 2900.76	MPa 20.0	
ASTM D882	-		ازدیاد طول کششی
ASTM D882	-	% 310	
ASTM D882	-	% 750	
ASTM D1709	oz 4.94	g 140	ضربه پرتاب وزنه
ASTM D1922	-		استحکام پارگی Elmendorf
ASTM D1922	oz 12.34	g 350	
ASTM D1922	oz 8.82	g 250	

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	68	براقیت
ASTM D1003	-	% 7.0	کدورت (Haze)

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.