

Alkatuff® 525

LLDPE	دسته بندی	Qenos Pty Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

525 یک کوپلیمر هگزن پلی اتیلن خطی با چگالی کم است که برای کاربردهای فیلم ریخته گری با کیفیت بالا طراحی شده است. 525 با افزودنی های تثبیت کننده فرموله شده است، اما حاوی هیچ افزودنی دیگری نیست. 525 برای کاربردهای فیلم ریخته گری مانند فیلم پوشک در نظر گرفته شده است. استفاده از 525 در کاربردهای فضای باز (به ویژه کاربردهایی که ممکن است در معرض طولانی مدت نور خورشید قرار گیرند، به عنوان مثال فیلم های کشاورزی) بدون افزودن تثبیت کننده های نوری مبتنی بر آمین ممانعت شده (HALS) مناسب نیست. 525 برای کاربردهای تماس با مواد غذایی مناسب است و با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده CFR 21 177.1520، بند (c)، مورد 3.1 مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	فیلم ها پیچش کششی فیلم ریخته گری	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم ریخته‌گری	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.935	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.5	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	-	-	ASTM D882
	MPa 15.2	psi 2204.58	ASTM D882
	MPa 15.2	psi 2204.58	ASTM D882
	MPa 34.1	psi 4945.8	ASTM D882
	MPa 28.3	psi 4104.58	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 750	-	ASTM D882
	% 840	-	ASTM D882
	-	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 58	oz 2.05	ASTM D1709
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	79	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 4.2	-	ASTM D1003

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.