CRYSTALADD® HM-237E

تولیدکننده	RAVAGO Kimya Plastik .Sanayi ve Ticaret A.S	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

MINERAL AND NUCLEATOR MASTERBATCH HM-237E یک کنسانتره افزودنی است که حاوی یک افزودنی معدنی برای جابجایی رزین و به عنوان کمک فرآیند است. به علاوه یک هسته‌زای بسیار کارآمد. ترکیبات هسته‌زایی و معدنی در LLDPE می‌توانند خواص فیلم و نرخ بازده را بهبود بخشند. در قالب‌گیری دمشی HDPE، HM-237E می‌تواند زمان سیکل را کاهش دهد و به کنترل بهتری بر ویژگی‌های انقباض دست یابد. در کاربردهای قالب‌گیری تزریقی، می‌توان به بهبود در پایداری ابعادی و کاهش در زمان سیکل دست یافت. ویژگی‌های کلیدی: طراحی شده برای اضافه شدن به فیلم پلی اتیلن، اکستروژن، قالب‌گیری دمشی و رزین‌های قالب‌گیری تزریقی. همچنین برای بهبود خواص/ پردازش در رزین‌های PP استفاده می‌شود. پراکندگی عالی افزودنی و مواد معدنی، غلظت یکنواخت افزودنی‌ها در فرم کنسانتره. فرم پلت مستربچ برای سهولت در افزودن و تغذیه به تجهیزات اکستروژن. دستورالعمل استفاده: HM-237E به HDPE / LLDPE (و PP) در مقدار 2.5٪ اضافه می‌شود تا تبلور بهبود یافته برای خنک‌سازی سریع‌تر، تاب‌برداشتگی کمتر به ویژه بین رنگ‌های مختلف به دست آید. با سرد شدن PE، اندازه‌های کریستالی یکنواخت‌تری را برای بهبود براقیت و خواص سد ایجاد کنید. انطباق با FDA: اجزای این محصول با الزامات FDA تا 9٪ LD وزنی مطابقت دارند. لطفاً برای الزامات کاربردی خاص، با مقررات FDA مشورت کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مستر بچ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	اکستروژن	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.85 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای معدنی	75 %	-	ASTM D297
عامل هسته‌زا	4.0 %	-	Internal Method
پایه پلیمر	HDPE	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.