CRYSTALADD® HM-237B

تولیدکننده	RAVAGO Kimya Plastik Sanayi ve Ticaret A.S.	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NUCLEATOR MASTERBATCH HM-237B یک کنسانتره افزودنی حاوی یک هسته ساز بسیار کارآمد است. هسته زایی در LLDPE می تواند خواص فیلم، شفافیت، مانع و نرخ بازده را بهبود بخشد. در قالب گیری دمشی برای HM-237B، PE می تواند زمان چرخه را کاهش دهد و کنترل بهتری بر ویژگی های انقباض داشته باشد. در کاربردهای قالب گیری تزریقی، هسته ساز زمان چرخه سریعتر، انقباض کمتر و خواص مانع بالاتری را ارائه می دهد. ویژگی های کلیدی: طراحی شده برای اضافه شدن به فیلم پلی اتیلن، اکستروژن، قالب گیری دمشی و رزین های قالب گیری تزریقی. بهبود شفافیت در فیلم ها، بطری ها و مقالات قالب گیری تزریقی غلظت یکنواخت مواد افزودنی در فرم کنسانتره. فرم پلت مستربچ برای سهولت افزودن و تغذیه در تجهیزات اکستروژن دستورالعمل استفاده: HM-237B به LDPE، HDPE یا LLDPE به میزان 2.5٪ اضافه می شود تا تبلور بهبود یافته برای خنک سازی سریعتر، تاب برداشتن کمتر به ویژه بین رنگ های مختلف به دست آید. با سرد شدن PE، اندازه کریستال یکنواخت تری را برای بهبود براقیت و خواص مانع همراه با شفافیت عالی به دست آورید. توجه: اثربخشی در LDPE با وزن های مولکولی که منجر به MI 2.0 < یا LCB بالا می شود، کاهش می یابد. انطباق با FDA: اجزای این محصول با الزامات FDA تا 9٪ LD از نظر وزن مطابقت دارند. لطفاً برای الزامات کاربردی خاص با مقررات FDA مشورت کنید. این محصول دارای لیست پرونده اصلی دارو (DMF) است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هسته‌ای	-	-
کاربردها	مستر بچ	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF رتبه نامشخص FDA رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن اکستروژن فیلم قالب‌گیری تزریقی	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.2 g/10 min	-	ASTM D1238

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عامل هسته‌زا	4.0 %	-	Internal Method
پایه پلیمر	LLDPE	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.