ENFLEX VL-120-55A

تولیدکننده	RAVAGO Kimya Plastik .Sanayi ve Ticaret A.S	**دسته بندی**	PP+EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری استاندارد EPDM/PP کاملاً ولکانیزه شده

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ISO 2781
سختی Shore	55	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	2.20 MPa	319.08 psi	-
	4.70 MPa	681.68 psi	-
	5.00 MPa	725.19 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	350 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	30 kN/m	-	ISO 34-1

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مانایی فشاری		-	ASTM D395B
	% 24	-	-
	% 28	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-55.0 C°	-67.0 F°	ISO 974
حداکثر دمای سرویس دینامیک	135 C°	275.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.