# ENFLEX VU-424-75A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | RAVAGO Kimya Plastik .Sanayi ve Ticaret A.S | **دسته بندی** | PP+EPDM |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

سری اقتصادی EPDM/PP ولکانیزه شده

## مشخصات فنی

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.970 g/cm³ | - | ISO 2781 |
| **سختی Shore** | 75 | - | ISO 868 |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ازدیاد طول کششی** | 670 % | - | ASTM D638 |
| **تنش کششی** | 3.00 MPa<br>4.30 MPa<br>9.60 MPa | -<br>435.11 psi<br>623.66 psi<br>1392.36 psi | ISO 37<br>-<br>-<br>ISO 37 |
| **استحکام پارگی** | 48 kN/m | - | ISO 34-1 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مانایی فشاری** | | - | ASTM D395B |
| | % 24 | - | - |
| | % 49 | - | - |
| | % 83 | - | - |

## پیرشدگی (کهولت)

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تغییر استحکام کششی در هوا** | % 6.5- | - | ISO 188 |
| **تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا** | % 540 | - | ISO 188 |
| **تغییر در سختی Shore در هوا** | 4.0 5.0 | - | ISO 188 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | C° 55.0- | F° 67.0- | ISO 974 |
| **حداکثر دمای سرویس دینامیک** | C° 135 | F° 275.0 | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.