# ENFLEX VX-412-50A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | RAVAGO Kimya Plastik .Sanayi ve Ticaret A.S | **دسته بندی** | PP+EPDM |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

سری اقتصادی EPDM/PP ولکانیزه شده، ترکیب با جریان بسیار بالا

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | جریان بالا | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.940 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **سختی Shore** | 50 | - | ISO 868 |

### مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | | | ISO 37<br>- |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | - | - |
| | MPa 1.50 | psi 217.56 | ISO 37 |
| | MPa 2.50 | psi 362.6 | |
| | MPa 5.60 | psi 812.21 | |
| **ازدیاد طول کششی** | % 620 | - | ISO 37 |
| **استحکام پارگی** | kN/m 26 | - | ISO 34-1 |
| **مانایی فشاری** | | - | ASTM D395B |
| | % 35 | - | - |
| | % 66 | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | C° 55.0- | F° 67.0- | ISO 974 |
| **حداکثر دمای سرویس دینامیک** | C° 135 | F° 275.0 | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.