ENFLEX VU-120-65A

تولیدکننده	RAVAGO Kimya Plastik Sanayi ve Ticaret A.S.	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ENFLEX VU-120-65A یک محصول لاستیکی ترموپلاستیک ولکانیزه شده (TPV) است. این محصول را می‌توان با اکستروژن یا قالب‌گیری تزریقی فرآوری کرد و در آمریکای شمالی یا اروپا موجود است. ویژگی‌های اصلی آن عبارتند از: مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV مقاومت در برابر اوزون	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.970 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	65	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	MPa 2.50	psi 362.6	ISO 37
	MPa 3.70	psi 536.64	ISO 37
	MPa 6.70	psi 971.75	ISO 37
ازدیاد طول کششی	% 500	-	ISO 37
مانایی فشاری (Compression Set)		-	ASTM D395B
	% 24	-	ASTM D395B
	% 33	-	ASTM D395B
	% 35	-	ASTM D395B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 90.0	F° 194.0	-
	C° 90.0	F° 194.0	-
زمان خشک کردن	hr 2.0	-	-
	hr 3.0	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
نسبت L/D مارپیچ	20.0:1.0	-	-
نسبت تراکم مارپیچ	2.5:1.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 170	F° 338.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 180	F° 356.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 195	F° 383.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 200	F° 392.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 205	F° 401.0	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.