VTEC™ BG21

تولیدکننده	.RBI, Inc	**دسته بندی**	PI, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مقاومت در برابر دماهای بالا استحکام در دماهای بالا خواص مکانیکی برتر استحکام فشاری بالا و مقاومت در برابر خزش مقاومت شیمیایی عالی مقاومت برتر در برابر اچ‌کاری پلاسما خواص الکتریکی برجسته مقاومت در برابر سایش، اصطکاک کم، خود روانکاری غیر ساینده برای قطعات جفت شده جذب رطوبت بسیار کم مقاوم در برابر تابش مقاوم در برابر بار و دما بدون تغییر شکل گازدهی بسیار کم عدم وجود استخراجات فلزی و معدنی بسیار پایدار از نظر ابعادی CTE برابر در جهات X، Y و Z

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت فشاری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر خزش	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	خواص الکتریکی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام دمای بالا	-	-
	محتوای استخراج پایین	-	-
	اصطکاک پایین	-	-
	جذب رطوبت پایین	-	-
	کم تا هیچ گازهای خارج شده	-	-
	قابل ماشین‌کاری	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر تابش (گاما)	-	
	خود روان کننده	-	
اشکال	اشکال قابل تنظیم	-	-
	میله	-	-
	ورق	-	-
	لوله‌کشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.47 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	%	-	ASTM D570
سختی Rockwell	86	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	70.9 MPa	10283.19 psi	-
	58.5 MPa	8484.72 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	5.5 %	-	-
	3.7 %	-	-
مدول خمشی	3150 MPa	456869.7 psi	ASTM D790
استحکام خمشی		-	ASTM D790
	58.6 MPa	8499.23 psi	-
	96.5 MPa	13996.17 psi	-
مدول فشاری	2810 MPa	407556.78 psi	ASTM D695
استحکام فشاری			ASTM D695
			-
			-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	MPa 142	psi 20595.4	
	MPa 203	psi 29442.71	
نرخ سایش		-	-
	µm 254.0	mil 10.0	-
	µm 457.2	mil 18.0	-
	µm 609.6	mil 24.0	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری ابعادی، جمع‌شدگی	% 0.0	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	4.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+10 تا 1.0E+11 ohms	-	ASTM D257
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+12 تا 1.0E+13 ohms·cm	-	ASTM D257

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.