VTEC™ GF63

تولیدکننده	.RBI, Inc	**دسته بندی**	PI, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مقاومت در برابر دمای بالا استحکام در دمای بالا خواص مکانیکی برتر استحکام فشاری بالا و مقاومت در برابر خزش مقاومت شیمیایی عالی مقاومت برتر در برابر اچ پلاسما خواص الکتریکی برجسته مقاومت در برابر سایش، اصطکاک کم، خود روان کننده غیر ساینده برای قطعات جفت شونده جذب رطوبت بسیار کم مقاوم در برابر تشعشع سازگار بدون تغییر شکل تحت بار و دما خروج گاز بسیار کم بدون فلز و مواد معدنی قابل استخراج از نظر ابعادی بسیار پایدار CTE برابر در جهات X، Y و Z

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت فشاری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر خزش	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	خواص الکتریکی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام دمای بالا	-	-
	محتوای استخراج پایین	-	-
	اصطکاک پایین	-	-
	جذب رطوبت پایین	-	-
	کم تا هیچ گازهای خارج شده	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر تابش (گاما)	-	
	خود روان کننده	-	
اشکال	اشکال قابل تنظیم	-	-
	میله	-	-
	ورق	-	-
	لوله‌کشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.87 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	%	-	ASTM D570
سختی Barcol	75	-	ASTM D2583

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	75.8 MPa	10993.88 psi	-
	75.8 MPa	10993.88 psi	-
	82.7 MPa	11994.64 psi	-
مدول خمشی		-	ASTM D790
	15900 MPa	2306104.2 psi	-
	14500 MPa	2103051.0 psi	-
	15200 MPa	2204577.6 psi	-
استحکام خمشی		-	ASTM D790
	207 MPa	30022.87 psi	-
	214 MPa	31038.13 psi	-
	221 MPa	32053.4 psi	-
استحکام فشاری	قبول شده	-	ASTM D648
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	800 J/m	14.98 ft·lb/in	ASTM D256

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری		-	-
	غیر قابل احتراق، بدون چکه، بدون احتراق درخشان	-	-
		-	-
	غیر قابل احتراق، بدون چکه، بدون احتراق درخشان		

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری ابعادی، جمع‌شدگی	% 0.0	-	-
تجزیه و تحلیل وزنی حرارتی (۵۰۰ درجه سانتی‌گراد)	بدون کاهش وزن قابل ثبت	-	-
تخریب اکسایشی-حرارتی (۱۸۲ درجه سانتی‌گراد)	% 0.20	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 270	F° 518.0	-
CLTE	1.4E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.