# Dion VER 9300

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Reichhold Chemicals, Inc. | **دسته بندی** | Vinyl Ester |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Dion VER 9300 یک محصول استر وینیل است. این محصول می‌تواند با استفاده از پیچش فیلامنت، لایه‌گذاری دستی یا لمینت پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: کاربردهای پوشش. ویژگی‌ها شامل: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر شعله، مقاوم در برابر حرارت.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | ماده مقاوم در برابر شعله<br>مقاومت شیمیایی خوب<br>مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | لمینت‌ها | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | پیچش فیلامنت<br>لایه‌گذاری دستی<br>لمینت‌کردن | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی ظاهری** | 1.25 g/cm³ | - | ASTM D1895 |
| **سختی Barcol** | 40 | - | ASTM D2583 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 3100 MPa | 449617.8 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | 75.2 MPa | 10906.86 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 4.0 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 3590 MPa | 520686.42 psi | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | 151 MPa | 21900.74 psi | ASTM D790 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 110 C° | 230.0 F° | ASTM D648 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.