

ALCUDIA® EBA CA-3430B

EBA	دسته بندی	REPSOL	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

EBA ALCUDIA® CA-3430B با HALS (بی رنگ)، جاذب UV و آنتی اکسیدان ها تثبیت شده است. این ترکیب مقاومت بالایی در برابر تشعشع خورشیدی ارائه می دهد. کاربردها فیلم برای پوشش گلخانه ها و تونل ها. فیلم های با ضخامت 200 میکرومتر ساخته شده با ALCUDIA® CA-3430B در مناطقی جغرافیایی که حداکثر تشعشع خورشیدی 160 Kly است، سه فصل کشاورزی مداوم (سه زمستان و دو تابستان) عمر دارند. برای اطلاعات بیشتر، با بخش کمک و توسعه فنی یا خدمات توجه تجاری تماس بگیرید. محدوده دمای ذوب توصیه شده از 190 تا 210 درجه سانتیگراد است. شرایط پردازش باید برای هر خط تولید بهینه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیداسیون پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	آنتی اکسیداسیون مقاومت خوب در برابر UV	-	-
کاربردها	فیلم ها کاربرد کشاورزی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.928	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.40	-	ISO 1133
محتوای n-بوتیل آکریلات	%wt 8.0	-	-

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
صخامت فیلم - تست شده	µm 200	mil 7.87	-
تنش کششی	MPa 21.0	psi 3045.8	ISO 527-3
	MPa 21.0	psi 3045.8	ISO 527-3
	MPa 21.0	psi 3045.8	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	% 590	-	ISO 527-3
	% 600	-	ISO 527-3
	% 600	-	ISO 527-3
ضربه پرتاب وزنه	g 1700	oz 59.96	ISO 7765-1
استحکام پارگی Elmendorf	N 10	lbf 2.25	ISO 6383-2
	N 12	lbf 2.7	ISO 6383-2
	N 12	lbf 2.7	ISO 6383-2

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 20	-	ASTM D1003
انتقال جهانی نور مرئی	% 91	-	EN 13206

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.