

ALCUDIA® EBA CA-7420B

EBA	دسته بندی	REPSOL	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALCUDIA® CA-7420B با HALS (بی رنگ)، جذب UV و آنتی اکسیدان ها تثبیت شده است. خواص اصلی این فیلم های ترکیبی عبارتند از حفظ حرارت، مقاومت در برابر تشعشع خورشیدی بالا و انتقال نور. کاربردها فیلم برای پوشش گلخانه ها و تونل ها. فیلم های سه لایه هم اکسترود شده با ضخامت 200 میکرومتر، 1:2:1، با ALCUDIA® CA-7420B در لایه میانی و ALCUDIA® CA-7220B در لایه های خارجی، در مناطقی جغرافیایی که حداکثر تشعشع خورشیدی Kly 160 است، سه سال عمر دارند. برای اطلاعات بیشتر، با بخش کمک و توسعه فنی یا خدمات توجه تجاری تماس بگیرید. شرایط پردازش باید برای هر خط تولید به دلیل خواص رئولوژیکی مختلف در ساختارهای هم اکسترود شده بهینه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیداسیون پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	آنتی اکسیداسیون	-	-
کاربردها	فیلم ها کاربرد کشاورزی	-	-
روش فرآیند	اکسترورژن فیلم	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.926	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 0.40	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
MA 173500	-	%wt 8.0	محتوای n-بوتیل آکریلات

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	mil 7.87	µm 200	ضخامت فیلم - تست شده
ISO 527-3	-	-	تنش کششی
ISO 527-3	psi 3045.8	MPa 21.0	
ISO 527-3	psi 3045.8	MPa 21.0	
ISO 527-3	-	-	ازدیاد طول کششی
ISO 527-3	-	% 550	
ISO 527-3	-	% 600	
ISO 7765-1	oz 45.85	g 1300	ضربه پرتاب وزنه
ISO 6383-2	-	-	استحکام پارگی Elmendorf
ISO 6383-2	lbf 2.25	N 10	
ISO 6383-2	lbf 2.7	N 12	

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1003	-	% 20	کدورت (Haze)
EN 13206	-	% 91	انتقال جهانی نور مرئی
EN 13206	-	% 75	جذب IR

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.