

# ALCUDIA® EBA PA-1240

EBA	دسته بندی	REPSOL	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

EBA ALCUDIA® PA-1240 یک کوپلیمر مناسب برای اکستروژن عمومی، قالب گیری تزریقی و ترکیباتی است که در آن قابلیت پردازش خوب، انعطاف پذیری و خواص مکانیکی بسیار خوب مورد نیاز است. میزان بوتیل اکریلات 12٪ است. حاوی مواد افزودنی آنتی اکسیدانی است. کاربردهای معمول اکستروژن (پروفیل ها، ورق ها) قالب گیری تزریقی فوم های میکروسلولی ترکیبات و مستریچ ها دمای ذوب توصیه شده 180 درجه سانتیگراد. کوپلیمرهای EBA پایداری حرارتی عالی را نشان می دهند، که در صورت نیاز، امکان دمای پردازش بالاتر را فراهم می کند. ویژگی های پردازش PA-1240 مشابه LDPE است و اکسترودرهای پلی اتیلن معمولی توصیه می شوند. شرایط پردازش باید برای هر خط تولید بهینه شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیدان	-	-
ویژگی ها	آنتی اکسیدان قابل قبول برای تماس با غذا قابلیت پردازش خوب	- - -	- - -
کاربردها	ترکیب فوم مستریچ پروفایل ها ورق	- - - - -	- - - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-
روش فرآیند	ترکیب اکستروژن قالب‌گیری تزریقی اکستروژن پروفایل اکستروژن ورق	- - - - -	- - - - -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.925	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 4.0	-	ISO 1133
محتوای n-بوتیل آکریلات	%wt 12.0	-	-
سختی Shore			ISO 868
	91	-	-
	38	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 14.0	psi 2030.53	ISO 527-2
کرنش کششی	% 700	-	ISO 527-2
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 73.0	F° 163.4	ISO 306/A
دمای ذوب	C° 100	F° 212.0	-

## اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 356.0	C° 180	دمای فرآیند (ذوب)

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.