

# ALCUDIA® EBA PA-1303

EBA	دسته بندی	REPSOL	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

EBA ALCUDIA® PA-1303 یک کوپلیمر مناسب برای کاربردهای فیلم دمشی است که در آن انعطاف پذیری خوب و خواص مکانیکی بسیار خوب مورد نیاز است. میزان بوتیل اکریلات 13٪ است. کاربردهای معمول اکستروژن فیلم استرچ هود فیلم های کشاورزی دمای ذوب توصیه شده 180 درجه سانتیگراد. ویژگی های پردازش PA-1303 مشابه LDPE است و اکسترودرهای پلی اتیلن معمولی توصیه می شوند. شرایط پردازش باید برای هر خط تولید بهینه شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	انعطاف پذیری خوب مطابقت با تماس غذایی	- -	- -
کاربردها	فیلم ها پیچش کششی کاربرد کشاورزی	- - -	- - -
رتبه بندی های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم دمشی	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.925	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.30	-	ISO 1133
محتوای n-بوتیل آکریلات	%wt 13.0	-	-

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	1.3	-	ISO 8295
ضخامت فیلم - تست شده	μm 200	mil 7.87	-
تنش کششی	MPa 20.0	psi 2900.76	ISO 527-3
	MPa 22.0	psi 3190.84	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	% 570	-	ISO 527-3
	% 600	-	ISO 527-3
ضربه پرتاب وزنه	g	-	ISO 7765-1
استحکام پارگی Elmendorf	N 13	lbf 2.92	ISO 6383-2
	N 13	lbf 2.92	ISO 6383-2

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 101	F° 213.8	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

## اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 356.0	C° 180	دمای مذاب

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.