

ALCUDIA® EBA PA-1715

EBA	دسته بندی	REPSOL	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

EBA ALCUDIA® PA-1715 یک کوپلیمر مناسب برای کاربردهای عمومی اکستروژن و قالب‌گیری تزریقی است که در آن پردازش خوب، انعطاف‌پذیری و خواص مکانیکی بسیار خوب مورد نیاز است. محتوای اکریلات بوتیل 17% است. حاوی افزودنی‌های آنتی‌اکسیدان است. کاربردهای معمول: اکستروژن (پروفیل‌ها، ورق‌ها)، قالب‌گیری تزریقی، فوم‌های میکروسلولی. دمای ذوب توصیه شده 180 درجه سانتی‌گراد است. ویژگی‌های پردازش PA-1715 مشابه LDPE است و اکستروژن‌های پلی‌اتیلن معمولی توصیه می‌شود. شرایط پردازش باید برای هر خط تولید بهینه‌سازی شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-	آنتی‌اکسیدان	افزودنی
-	-	آنتی‌اکسیدان	ویژگی‌ها
-	-	قابل قبول برای تماس با غذا	
-	-	انعطاف‌پذیری خوب	
-	-	قابلیت پردازش خوب	
-	-	فوم	کاربردها
-	-	پروفایل‌ها	
-	-	ورق	
-	-	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	رتبه‌بندی‌های استاندارد

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-
	اکستروژن ورق	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.926	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.5	-	ISO 1133
محتوای n-بوتیل آکریلات	%wt 17.0	-	-
سختی Shore		-	ISO 868
	90	-	-
	31	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 17.0	psi 2465.65	ISO 527-2
کرنش کششی	% 830	-	ISO 527-2
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 68.0	F° 154.4	ISO 306/A
دمای ذوب	C° 95.0	F° 203.0	-

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 356.0	C° 180	دمای فرآیند (ذوب)
-	F° 356.0	C° 180	دمای مذاب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.