

# ALCUDIA® EBA PA-803

EBA	دسته بندی	REPSOL	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

EBA ALCUDIA® PA-803 یک کوپلیمر مناسب برای کاربردهای فیلم دمیده است که قابلیت پردازش عالی و خواص مکانیکی بسیار خوبی را ترکیب می کند. محتوای بوتیل اکریلات 8% است. این ماده حاوی مواد افزودنی آنتی بلاک است. کاربردهای معمولی: اکستروژن فیلم، فیلم استرچ هود. محدوده دمای ذوب توصیه شده 160 تا 180 درجه سانتیگراد است. ویژگی های پردازش PA-803 مشابه LDPE است و اکسترودرهای پلی اتیلن معمولی توصیه می شوند.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن	-	-
ویژگی ها	کوپلیمر خاصیت ضد کلوخه سازی قابلیت کار، خوب مطابقت با تماس غذایی	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم دمیده شده پیچش کششی	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم دمشی	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.924	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.30	-	ISO 1133
محتوای n-بوتیل آکریلات	%wt 8.0	-	-

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
صخامت فیلم - تست شده	µm 130	mil 5.12	-
تنش کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	ISO 527-3
	MPa 26.0	psi 3770.99	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	% 680	-	ISO 527-3
	% 710	-	ISO 527-3
ضربه پرتاب وزنه	g	-	ISO 7765-1
استحکام پارگی Elmendorf	N 7.0	lbf 1.57	ISO 6383-2
	N 8.5	lbf 1.91	ISO 6383-2

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.