

# ALCUDIA® EVA PA-441

EVA	دسته بندی	REPSOL	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

رزین EVA ALCUDIA® PA-441 برای چسب های ذوب داغ و مخلوط با موم ها توصیه می شود. این ماده حاوی آنتی اکسیدان و عامل جریان آزاد است. کاربردهای معمولی: چسب های ذوب داغ، بسته بندی، صحافی کتاب، پشتی فرش، مخلوط با قیر و آسفالت. دمای ذوب توصیه شده زیر 200 درجه سانتیگراد برای جلوگیری از تجزیه پلیمر. شرایط پردازش باید برای هر خط تولید بهینه شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیدان عامل جریان آزاد	- -	- -
ویژگی ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
کاربردها	چسب ها پشتی فرش بسته بندی	- - -	- - -
رتبه بندی های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 0.950	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 25	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
-	-	%wt 28.0	محتوای وینیل استات
Internal Method	-	-	ویسکوزیته
-	-	Pa·s 2.90	
-	-	Pa·s 1.60	
ISO 868	-	-	سختی Shore
-	-	78	
-	-	26	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM E28	F° 248.0	C° 120	نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه
-	F° 158.0	C° 70.0	دمای ذوب

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 1740.46	MPa 12.0	تنش کششی
ISO 527-2	-	% 790	کرنش کششی

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.