

ALCUDIA® EVA PA-444

EVA	دسته بندی	REPSOL	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

رزین EVA ALCUDIA® PA-444 برای کاربردهای چسب های ذوب داغ با ویسکوزیته متوسط توصیه می شود. این ماده حاوی آنتی اکسیدان و عامل جریان آزاد است. کاربردهای معمولی: چسب های ذوب داغ، بسته بندی، مخلوط با موم ها. دمای ذوب توصیه شده زیر 200 درجه سانتیگراد برای جلوگیری از تجزیه پلیمر. شرایط پردازش باید برای هر خط تولید بهینه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیدان عامل جریان آزاد	- -	- -
ویژگی ها	آنتی اکسیدان قابل قبول برای تماس با غذا ویسکوزیته متوسط	- - -	- - -
کاربردها	چسب ها مخلوط کردن بسته بندی	- - -	- - -
رتبه بندی های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.950	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 43	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
-	-	%wt 28.0	محتوای وینیل استات
ISO 868	-	76	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 1160.3	MPa 8.00	تنش کششی
ISO 527-2	-	% 750	کرنش کششی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 156.2	C° 69.0	دمای ذوب
ASTM E28	F° 231.8	C° 111	نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	-	ویسکوزیته Brookfield
-	-	Pa·s 258	
-	-	Pa·s 149	

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.