

ALCUDIA® EVA PA-539

EVA	دسته بندی	REPSOL	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

کوپلیمر EVA، ALCUDIA® PA-539 برای اکستروژن فیلم و پوشش اکستروژن مناسب است. این ماده قابلیت پردازش آسان را با خواص مکانیکی و نوری عالی ترکیب می کند. این ماده حاوی مواد افزودنی آنتی اکسیدانی است. کاربردهای معمول: اکستروژن فیلم، پوشش اکستروژن. دمای ذوب توصیه شده زیر 200 درجه سانتیگراد برای جلوگیری از تجزیه پلیمر. شرایط پردازش باید برای هر خط تولید بهینه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	اپتیکال آنتی اکسیداسیون قابلیت کار، خوب مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روشن تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.937	چگالی
ISO 1133	-	g/10 2.0 min	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D1693	-	hr	مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش محیطی
-	-	%wt 18.0	محتوای وینیل استات
خواص مکانیکی			
روشن تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	mil 1.97	µm 50	ضخامت فیلم - تست شده
ISO 527-3	-	-	تنش کششی
ISO 527-3	psi 3770.99	MPa 26.0	
ISO 527-3	psi 3190.84	MPa 22.0	
ISO 527-3	-	-	ازدیاد طول کششی
ISO 527-3	-	% 320	
ISO 527-3	-	% 640	
ISO 7765-1	oz 21.16	g 600	ضربه پرتاب وزنه
ISO 6383-2	-	-	استحکام پارگی Elmendorf
ISO 6383-2	lbf 0.4496	N 2.0	
ISO 6383-2	lbf 0.6294	N 2.8	
حرارتی			
روشن تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 306/A	F° 147.2	C° 64.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat
-	F° 188.6	C° 87.0	دمای ذوب

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1003	-	% 4.0	كدورت (Haze)
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص
اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 392.0	C° 200	دمای مذاب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.