

# ALCUDIA® LDPE 2303FL

تولیدکننده	REPSOL	دسته بندی	LDPE
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

## توضیحات محصول

ALCUDIA® 2303-FL با خاموش کننده Ni (رنگ سبز مایل به زرد)، جاذب UV و آنتی اکسیدان ها تثبیت شده است. این ترکیب مقاومت بالایی در برابر تابش خورشیدی ارائه می دهد. کاربردها فیلم برای پوشش گلخانه ها و تونل ها. فیلم های ALCUDIA® 2303-FL با ضخامت 180 میکرومتر، دارای طول عمر دو فصل زراعی مداوم (دو زمستان و یک تابستان) در مناطق جغرافیایی هستند که حداکثر تابش خورشیدی 160 کیلو لیتر است. برای اطلاعات بیشتر، با بخش کمک فنی و توسعه یا خدمات توجه تجاری تماس بگیرید. محدوده دمای ذوب توصیه شده از 190 تا 210 درجه سانتیگراد است. شرایط پردازش باید برای هر خط تولید بهینه شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	Ni Quencher آنتی اکسیداسیون پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	آنتی اکسیداسیون مقاومت خوب در برابر UV	-	-
کاربردها	فیلم ها کاربرد کشاورزی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 0.923	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 0.30	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	mil 7.09	μm 180	ضخامت فیلم - تست شده
ISO 527-3	-		تنش کششی
ISO 527-3	psi 2755.72	MPa 19.0	
ISO 527-3	psi 2755.72	MPa 19.0	
ISO 527-3	-		ازدیاد طول کششی
ISO 527-3	-	% 500	
ISO 527-3	-	% 600	
ISO 7765-1	oz 26.45	g 750	ضربه پرتاب وزنه
ISO 6383-2	-		استحکام پارگی Elmendorf
ISO 6383-2	lbf 1.35	N 6.0	
ISO 6383-2	lbf 2.02	N 9.0	

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1003	-	% 22	کدورت (Haze)
EN 13206	-	% 90	انتقال جهانی نور مرئی

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

## اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.