

ALCUDIA® LDPE CA-2130A

تولیدکننده	REPSOL	دسته بندی	LDPE
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ALCUDIA® CA-2130A با HALS (بی رنگ) و آنتی اکسیدان ها تثبیت شده است. این ترکیب مقاومت بالایی در برابر تشعشعات خورشیدی ارائه می دهد. کاربردها فیلم برای گلخانه ها و پوشش تونل ها. فیلم های ALCUDIA® CA-2130A با ضخامت 180 میکرومتر دارای طول عمر دو فصل زراعی متوالی (دو زمستان و یک تابستان) در مناطق جغرافیایی هستند که حداکثر تابش خورشیدی 160 kLy است. برای اطلاعات بیشتر، با بخش کمک فنی و توسعه یا خدمات توجه تجاری تماس بگیرید. محدوده دمای ذوب توصیه شده از 190 تا 210 درجه سانتیگراد. شرایط پردازش باید برای هر خط تولید بهینه شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیداسیون پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	آنتی اکسیداسیون مقاومت خوب در برابر UV	-	-
کاربردها	فیلم ها کاربرد کشاورزی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.924	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 0.40	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	mil 7.09	μm 180	ضخامت فیلم - تست شده
ISO 527-3	-	-	تنش کششی
ISO 527-3	psi 2755.72	MPa 19.0	
ISO 527-3	psi 2755.72	MPa 19.0	
ISO 527-3	-	-	ازدیاد طول کششی
ISO 527-3	-	% 500	
ISO 527-3	-	% 600	
ISO 7765-1	oz 26.45	g 750	ضربه پرتاب وزنه
ISO 6383-2	-	-	استحکام پارگی Elmendorf
ISO 6383-2	lbf 1.35	N 6.0	
ISO 6383-2	lbf 2.02	N 9.0	

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1003	-	% 40	کدورت (Haze)
EN 13206	-	% 90	انتقال جهانی نور مرئی

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.