

CET® 265

Acrylic (SMMA)	دسته بندی	Resirene, S.A. de .C.V	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک کوپلیمر استایرن-اکریلیک شفاف با وضوح درخشان، مقاومت خوب و مقاومت در برابر خراش که پردازش آن آسان است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر قابلیت پردازش خوب سختی خوب سختی خوب شفافیت بالا مقاوم در برابر خراش	- - - - - -	- - - - -
کاربردها	دستگاه‌ها بسته‌بندی آرایشی دستگاه‌های پزشکی کاربردهای پزشکی/بهداشتی بسته‌بندی اسباب‌بازی‌ها	- - - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.03	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 10	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1200	psi 174045.6	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 19.0	psi 2755.72	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 150	-	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 530	ft·lb/in 9.93	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	بدون شکست	-	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 60.0	F° 140.0	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 70.0	F° 158.0	ASTM D1525
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 4.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	to 170 °C 160	F° 338.0 - 320.0	-
دمای بخش میانی سیلندر	to 180 °C 170	F° 356.0 - 338.0	-
دمای بخش جلوی سیلندر	to 190 °C 180	F° 374.0 - 356.0	-
دمای نازل	to 210 °C 200	F° 410.0 - 392.0	-
دمای فرآیند (دوب)	C°	-	-
دمای قالب	C° 40.0	F° 104.0	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.