Multiuse Leostomer® LE-3170N

تولیدکننده	Riken Technos .Corp	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Multiuse Leostomer®LE-3170N یک محصول الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک است. می توان آن را با اکستروژن پردازش کرد و در آمریکای شمالی یا آسیا اقیانوسیه موجود است. ویژگی ها عبارتند از: حفاظت از محیط زیست/سبز، مقاومت خوب در برابر آب و هوا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.938 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.7 g/10 min	-	ISO 1133
سختی دورومتر	70	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.40 MPa 17.0 MPa	348.09 psi 2465.65 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	920 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	50 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری (Compression Set)		- - -	ISO 815 ISO 815 ISO 815
	43 % 39 %		

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در استحکام کششی	-11 %	-	ISO 1817
تغییر در کرنش کششی در شکست	11 %	-	ISO 1817

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-60.0 C°	-76.0 F°	ISO 974

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای منطقه ۱ سیلندر	150 °C	302.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	180 °C	356.0 °F	-
دمای مذاب	°C	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	190 °C	374.0 °F	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.