# Multiuse Leostomer® LJ-3170N

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Riken Technos .Corp | **دسته بندی** | TPU-Polyester |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Multiuse Leostomer®LJ-3170N یک محصول الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آمریکای شمالی یا آسیا اقیانوسیه موجود است. ویژگی ها عبارتند از: حفاظت از محیط زیست/سبز، مقاومت خوب در برابر آب و هوا

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مواد قابل بازیافت<br>مقاومت خوب در برابر آب و هوا | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | ذره | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.938 g/cm³ | - | ISO 1183 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 3.4 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **سختی دورومتر** | 70 | - | ISO 868 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 2.40 MPa<br>13.8 MPa | 348.09 psi<br>2001.52 psi | ISO 37<br>ISO 37 |
| **ازدیاد طول کششی** | 920 % | - | ISO 37 |
| **استحکام پارگی** | 45 kN/m | - | ISO 34-1 |
| **مانایی فشاری (Compression Set)** | <br>53 %<br>46 % | -<br>-<br>- | ISO 815<br>ISO 815<br>ISO 815 |

## پیرشدگی (کهولت)

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تغییر در استحکام کششی** | -13 % | - | ISO 1817 |
| **تغییر در کرنش کششی در شکست** | 11 % | - | ISO 1817 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | -60.0 C° | -76.0 F° | ISO 974 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای بخش عقب سیلندر** | 180 °C | 356.0 °F | - |
| **دمای بخش میانی سیلندر** | 190 °C | 374.0 °F | - |
| **دمای بخش جلوی سیلندر** | 200 °C | 392.0 °F | - |
| **دمای نازل** | 200 °C | 392.0 °F | - |
| **دمای فرآیند (ذوب)** | °C | - | - |
| **نرخ تزریق** | سریع | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.