Trovidur® PHT

تولیدکننده	Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG	**دسته بندی**	CPVC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌های محصول: خواص فیزیکی یکنواخت، مقاومت بالا در برابر اسیدها، قلیایی‌ها و محلول‌های نمکی، دمای کارکرد مداوم تا 90 درجه سانتی‌گراد. زمینه‌های کاربرد معمول: مهندسی شیمی و ساخت مخازن، فناوری اتاق تمیز و نیمه‌رسانا، تولید تهویه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید مقاومت شیمیایی خوب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردهای مهندسی مخازن	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.64 g/cm³	-	ISO 1183
جذب آب	%	-	ISO 62

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	86	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3000 MPa	435114.0 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	15 %	-	ISO 527-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	6.0E-5 تا 8.0E-5 cm/cm/°C	-	DIN 53752
رسانندگی گرمایی	0.13 W/m/K	-	DIN 52612

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	V-0	-	-
	V-0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.