Trovidur® ESA-S

تولیدکننده	Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌های محصول تأیید استخر شنا، استحکام ضربه بالا، مقاومت بالا در برابر سرما، مقاومت خوب در برابر UV و شرایط جوی. زمینه کاربرد معمول: تجهیزات بازی و تفریحی، فن‌آوری آب شرب و فاضلاب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای آب شرب کالاهای ورزشی اسباب‌بازی‌ها تجهیزات ورزش‌های آبی	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.42 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	%	-	ISO 62

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2500 MPa	362595.0 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	20 %	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	8.0 kJ/m²	3.81 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	6.0E-5 تا 8.0E-5 cm/cm/°C	-	DIN 53752
دمای تغییر شکل حرارتی	74 C°	165.2 F°	ISO 306

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	IEC 60093
ثابت دی‌الکتریک	3.20	-	IEC 60250
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.020	-	IEC 60250

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.