Trovidur® NL

تولیدکننده	Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های محصول رنگ کد قرمز خواص فیزیکی یکنواخت مقاومت بالا در برابر اسیدها، قلیاها و محلول های نمکی زمینه کاربرد معمول مهندسی شیمی و تانک سازی صنعت بطری سازی و مواد غذایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید مقاومت شیمیایی خوب	- -	- -
کاربردها	بطری‌ها کاربردهای مهندسی غیر خاص برای کاربردهای غذایی مخازن	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	قرمز	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.43 g/cm³	-	ISO 1183
جذب آب	%	-	ISO 62
سختی Shore	85	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3000 MPa	435114.0 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	15 %	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	6.0E-5 تا 8.0E-5 cm/cm/°C	-	DIN 53752
رسانندگی گرمایی	0.16 W/m/K	-	DIN 52612
دمای تغییر شکل حرارتی	73 C°	163.4 F°	ISO 306

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	IEC 60093
ثابت دی‌الکتریک	3.20	-	IEC 60250
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.020	-	IEC 60250
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)			UL 94 - -

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	V-0	-	
	V-0	-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.