NORYL™ SA9000 resin

تولیدکننده	SABIC Innovative Plastics	**دسته بندی**	PPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین NORYL SA9000 یک رزین اصلاح شده با وزن مولکولی کم با گروه های انتهایی وینیل است. برای استفاده با سایر مونومرها و رزین های غیراشباع که از طریق واکنش های رادیکال آزاد پخت می شوند، مناسب است. اینها شامل مونومرها و رزین های استایرنی، آلیلی، اکریلیک، مالئیمید، متاکریلیک و پلی استرهای غیراشباع می شوند. دارای ویسکوزیته محلول کم و حلالیت فوق العاده در تولوئن و متیل اتیل کتون (MEK) است. زمینه های کاربردی کلیدی در بسته بندی الکترونیکی است که شامل لمینت های PCB، لمینت های روکش مس، پیش آغشته های غیر اپوکسی و چسب ها می شود.
استفاده از NORYL SA9000 به ویژه در مواد عایق که خواص دی الکتریک بسیار پایین و کاهش جذب رطوبت مورد نیاز است، سودمند است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی پایین کم تا هیچ جذب آب ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی عایق بسته‌بندی	- - -	- - -

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
وزن مخصوص	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
ویسکوزیته ذاتی	0.090 dl/g	-	Internal Method
Mn	2300	-	Internal Method
محتوای گروه انتهایی فنولیک	300 ppm	-	Internal Method
حلالیت		-	Internal Method
	50.0 %wt	-	-
	50.0 %wt	-	-
Tg (نیم عرض)	160 C°	320.0 F°	Internal Method
عاملیت وینیل	1.90	-	Internal Method
ویسکوزیته		-	Internal Method
	160 mPa·s	160.0 cP	-
	298 mPa·s	298.0 cP	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ثابت دی‌الکتریک	2.54	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	7.0E-4	-	ASTM D150

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.