# NORYL™ NC208 resin

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | SABIC Innovative Plastics | **دسته بندی** | PPE+PS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

رزین NORYL™ NC208 یک ماده پلی‌فنیلن اتر + PS (PPE+PS) است. این محصول در آسیا اقیانوسیه موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **UL Yellow Card** | E45587-237056 | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.14 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.20 to 0.40 % | - | Internal Method |
| **جذب آب** | 0.060 % | - | ASTM D570 |
| **سختی Rockwell** | 88 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 78.5 | psi 11385.48 | Internal Method |
| **ازدیاد طول کششی** | % to 6.0 4.0 | - | Internal Method |
| **مدول خمشی** | MPa 4900 | psi 710686.2 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 118 | psi 17114.48 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 58 | ft·lb/in 1.09 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 132 | F° 269.6 | ASTM D648 |
| **CLTE** | 3.9E-5 تا 5.8E-5 cm/cm/°C | - | ASTM E831 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه سطحی** | 1.0E+8 تا 1.0E+12 ohms | - | ASTM D257 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.