# NORYL GTX™ GTX6009 resin

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | SABIC Innovative Plastics | **دسته بندی** | PPE+PS+Nylon |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

GTX بدون پرکننده بر پایه PA6 برای پوشش چرخ

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.12 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 1.2 to 1.3 % | - | Internal Method |
| **جذب آب** | 0.50 % | - | ASTM D570 |
| **سختی Rockwell** | 110 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 55.9 | psi 8107.62 | Internal Method |
| **ازدیاد طول کششی** | % 180 | - | Internal Method |
| **مدول خمشی** | MPa 2150 | psi 311831.7 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 84.3 | psi 12226.7 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 730 | ft·lb/in 13.67 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | C° 160 | F° 320.0 | ASTM D648 |
| **CLTE** | 7.0E-5 تا 8.0E-5 cm/cm/°C | - | ASTM E831 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.