Chemfluor FEP

تولیدکننده	Saint Gobain Performance Plastics	**دسته بندی**	FEP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Chemfluor FEP یک محصول کوپلیمر پروپیلن پرفلوئورواتیلن (FEP) است. در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی: کاربردهای تماس با مواد غذایی. ویژگی ها عبارتند از: دارای درجه اشتعال، کم بو یا بدون بو، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، انعطاف پذیری خوب، مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	خلوص بالا	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	کم تا هیچ طعم	-	-
	غیر سمی	-	
کاربردها	کاربردهای خدمات غذایی	-	-
		-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص		
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	لوله‌کشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.16 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.010 %	-	ASTM D570
سختی دورومتر	55	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	280 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	204 C°	399.2 F°	ASTM D794
دمای تردی	-73.3 C°	-99.94 F°	ASTM D746
دمای ذوب	260 to 277 °C	500.0 - 530.6 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	79 kV/mm	-	ASTM D149

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.