Fluoroloy® A09

تولیدکننده	Saint Gobain Performance Plastics	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها/مزایا: رنگ: طلایی ماده بسیار سخت و بادوام مقاومت محدود در برابر حرارت و مواد شیمیایی عالی در آب و مایعات مبتنی بر آب، به ویژه برای محیط های ساینده مناسب است برای عمر طولانی در شرایط سخت توصیه می شود محدوده دمای کارکرد: -268 درجه سانتیگراد تا +82 درجه سانتیگراد [-450 درجه فارنهایت تا +180 درجه فارنهایت]

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب مقاومت خوب در برابر سایش	- -	- -
شکل ظاهری	طلا	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	62	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	531 MPa	77015.18 psi	ASTM D638
استحکام کششی	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	230 %	-	ASTM D638
مدول فشاری	531 MPa	77015.18 psi	ASTM D695
استحکام فشاری	6.21 MPa	900.69 psi	ASTM D695
ضریب اصطکاک	0.11	-	ASTM D3702
تغییر شکل تحت بار	10.0 %	-	ASTM D621

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE		-	ASTM E831
	1.5E-4 cm/cm/°C	-	-
	2.1E-4 cm/cm/°C	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.