Fluoroloy® A12

تولیدکننده	Saint Gobain Performance Plastics	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها و مزایا سایش و مقاومت حرارتی عالی غیر ساینده برای سرویس با سرعت متوسط تا بالا در برابر فلزات نرم یا سخت توصیه می شود عملکرد خوبی در برابر سطوح روغن کاری شده و غیر روغن کاری شده دارد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت حرارتی بالا غیر ساینده	- - -	- - -
شکل ظاهری	قهوه‌ای روشن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.95 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D1708
ازدیاد طول کششی	180 %	-	ASTM D1708
استحکام فشاری	6.89 MPa	999.31 psi	ASTM D695
ضریب اصطکاک	0.12	-	ASTM D3702
تغییر شکل تحت بار	3.00 %	-	ASTM D621

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رسانندگی گرمایی	0.25 W/m/K	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	6.3E+18 ohms	-	ASTM D4496
مقاومت ویژه حجمی	8.2E+18 ohms·cm	-	ASTM D4496
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	2.40	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.015	-	ASTM D150
اشتعال‌پذیری	غیر قابل اشتعال	-	ASTM D635

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.