Fluoroloy® A15

تولیدکننده	Saint Gobain Performance Plastics	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها/مزایا: رنگ: خاکستری تیره ماده نرم برای آب بندی در فشارهای پایین مناسب است می تواند در برابر فلزات نرم ساییده باشد مقاومت حرارتی خوب محدوده دمای کارکرد: -268 درجه سانتیگراد تا +316 درجه سانتیگراد [-450 درجه فارنهایت تا +600 درجه فارنهایت]

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی متوسط نرم	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری تیره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.22 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	441 MPa	63961.76 psi	ASTM D4894
استحکام کششی	23.4 MPa	3393.89 psi	ASTM D4894
ازدیاد طول کششی	230 %	-	ASTM D4894
مدول فشاری	827 MPa	119946.43 psi	ASTM D695
استحکام فشاری	13.1 MPa	1900.0 psi	ASTM D695
ضریب اصطکاک	0.090	-	ASTM D3702
تغییر شکل تحت بار	8.50 %	-	ASTM D621

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE		-	ASTM E831
	1.3E-4 cm/cm/°C	-	-
	9.4E-5 cm/cm/°C	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.