Dynafoam 60% Reduction

تولیدکننده	Saint Gobain Performance Plastics	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dynafoam 60% Reduction یک محصول ترموست، نامشخص (TS، نامشخص) است. می‌توان آن را با پردازش فوم پردازش کرد و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Dynafoam 60% Reduction شامل کاربردهای فوم و آب‌بندی است. ویژگی‌ها شامل: مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، ثبات ابعادی خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع	-	-
	قابل فوم‌سازی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
کاربردها	فوم	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
	رنگ‌های موجود	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.10 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	450 %	-	ASTM D638
استحکام فشاری	0.0621 MPa	9.01 psi	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	141 C°	285.8 F°	ASTM D794
دمای تردی	-40.0 C°	-40.0 F°	ASTM D746

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پس‌پخت (Post Cure)	0.25 to 24 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.